

Casetón, bloque y Placa de poliestireno



Son utilizados en la construcción como aligerantes, con ellos se logran grandes beneficios estructurales gracias a sus características.

Se fabrican de acuerdo con las necesidades del cliente para que pueda satisfacer con las especificaciones requeridas además de la significativa reducción de costos gracias a este tipo de materiales.

Características						
Densidad (Kg/m³)	Transferencia de calor (Kcal/mh°C)	Resistencia a compresión (Kg/cm²)	Resistencia a tensión (Kg/cm²)	Resistencia al corte (Kg/cm²)	Resistencia a compresión (Kg/cm²)	Absorción Acústica (Hz)
9-10	0.452	0.2	0.5 a 1	2 a 3	0.5 a 1	0.026
17	0.278	0.7	1.5 a 2	4 a 5	1 a 2	0.018
25	0.125	1.2	3.2 a 3.8	4.7 a 5.2	2.9 a 3.5	0.01

Dimensiones del bloque:
126 x 72.5 x 250 cms y
126 x 72.5 x 500 cms
Densidades desde 10 Kg/m³ hasta 28 kg/m³

Aplicaciones:

- Aislantes térmicos
- Aislantes acústicos
- Aligerante de losas
- Cimbra artesanal
- Cimbra regular
- Plafones
- Muros
- Juntas constructivas
- Aligerante de concreto

Casetón y placa			
Lado A (cms)	Lado B (cms)	Lado C (cms)	Densidad Kg/m³
40	40	10	10 c/rec
40	40	15	10 c/rec
40	40	20	10 c/rec
40	40	25	10 c/rec
40	40	30	10 c/rec
60	60	10	10 c/rec
60	60	15	10 c/rec
60	60	20	10 c/rec
60	60	25	10 c/rec
60	60	30	10 c/rec
60	60	1.25, 2.5	10 virgen
60	120	1.25, 2.5	10 virgen
122	244	2.5, 5, 10	10 virgen
122	244	5, 10	10 c/rec
250	5	25, 30, 35	10 c/rec
Otras medidas disponibles sobre pedido			

NFH NACIONAL FERRATERA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

Libramiento Actopan # 90
Amp. Santa Julia. C.P. 42080
Pachuca, Hidalgo, México.

Tel: (52) 7717180080
www.nfh.com.mx
ventas@nfh.com.mx